

# Capalac Aqua Multiprimer

De betrouwbare grondverf met trippeleffect.

## Materiaal

Toepassing

Eigenschappen

Materiaalbasis

Verpakking

Kleur

Glansgraad

Opslag

Technische eigenschappen

Toepassing conform  
technisch informatieblad nr. 606

Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, koper, aluminium, hard-pvc en vele andere soorten ondergronden na een hechtingsproef.  
Isoleert hout met in wateroplosbare bestanddelen. Als roestwerende grondlaag op ijzer en staal.  
Over te schilderen met Caparyl Aqua PU-Satin/Gloss, CapaWood Intact en CapaWood Carat

- toe te passen als grondverf
- isoleert
- roestwerend
- in water geëmulgeerd
- milieusparend
- hecht uitstekend

Acrylaatdispersie

2½ liter

Wit en RAL 7001 (Silbergrau)

Zijdemat

Koel, verpakking goed gesloten bewaren.  
In originele, goed gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

- Soortelijke massa: ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				



## Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.  
Goed hechtende oude verflagen, hout, ijzer, staal, aluminium, koper en hard-PVC.  
Niet geschikt op geanodiseerd aluminium, zink, RVS en voor toepassing op daken.  
Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer zijn dan 13 % en bij niet maatvast houtwerk 15 %.

Het isoleren van inhoudsstoffen kan niet altijd worden gegarandeerd. In sommige gevallen kan bij grote hoeveelheden oplosbare inhoudsstoffen een tweede laag Capalac Aqua Multiprimer nodig zijn. Wij adviseren om een proefvlak op het werk aan te brengen.

Vorbereiding van de ondergrond

**Hout, onbehandeld:**

Een houten oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen.

**Zink, hard PVC:**

Reinigen met een speciaal reiniger en schuren.

**Koper:**

Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen en schuren met een schuurmat. Neem de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

**IJzer, staal:**

Ontroesten door stralen (SA 2½) volgens DIN EN ISO 12944 deel 4.

**Verflagen:**

Van goed hechtende verflagen het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner). Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Capalac Aqua Multiprimer onverdund met langharige kwast verwerken. Bij rollen op gladde oppervlakken een lakroller gebruiken.

**Aanwijzingen bij spuitapplicatie:**

Sputapparaat	Ø Nozzle	Druk	Verdunnen
Airless	0,008–0,011 inch	180 - 200 bar	niet verdunnen

Opbouw van het systeem

Ondergrond	Toepassing	Voorbehandeling ondergrond	Voorstrijken	Tussenlaag	Afwerklaag
Beperkt- en niet maatvast houtwerk	buiten	BFS Nr. 18	1–2 x Capalac Aqua Multiprimer	CapaWood Intact / Carat	CapaWood Intact / Carat
Maatvast houtwerk	buiten	BFS Nr. 18	1–2 x Capalac Aqua Multiprimer	Capacryl Aqua PU-Satin / Gloss	Capacryl Aqua PU-Satin / Gloss
Houtwerk	binnen	reinigen / schuren	1–2 x Capalac Aqua Multiprimer		
IJzer, staal	buiten	ontroesten	2 x Capalac Aqua Multiprimer		
	binnen	ontroesten	Capalac Aqua Multiprimer		
Koper	binnen / buiten	reinigen, schuren met schuurmat, BFS Nr. 6	Capalac Aqua Multiprimer		
Hard-PVC	binnen / buiten	BFS Nr. 22	Capalac Aqua Multiprimer		
Goed hechtende verflagen	binnen / buiten	reinigen / schuren	Capalac Aqua Multiprimer		
Zink en verzinkt staal	binnen / buiten	BFS Nr. 5	Capalac Aqua Multiprimer		

- Let op: Op poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf een proefvlak op het object maken om de hechting te testen volgens "ruitjesproef" DIN EN 2409.
- Bij slecht dekkende kleuren (bijv. rood, geel en oranje) kan een extra afwerklaag noodzakelijk zijn.
- Op hout met verkleurende inhoudsstoffen zijn twee voorstrijkklagen met Capalac Aqua Multiprimer noodzakelijk. Om een goede isolerende werking zeker te stellen moet de grondlaag minimaal 12 uur drogen voordat verder gewerkt mag worden. De verkleurende inhoudsstoffen moeten goed zijn ingekapseld.

Verbruik	Vanaf 100-130 ml/m <sup>2</sup> per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.			
Verwerkingsomstandigheden	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Materiaal-, omgeving- en ondergrondtemperatuur: min. 5 °C (de ideale temperatuur ligt tussen de 10 en 25 °C)</li> <li>■ Relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80 %</li> </ul>			
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid	<b>Stofdroog</b>	<b>Handvast</b>	<b>Overschilderbaar</b>
	na uren	1-2	8-10	12-16
	Lagere temperaturen, een hogere relatieve luchtvochtigheid en een grote laagdikte verlengen de droogtijd.			
Reinigen gereedschap	Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.			

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<p><b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</b></p> <p>Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd product van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p> <p>Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsinformatieBlad.</p>
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 80 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Polyacrylaathars, polysiloxaan, titaanwit, silicaat, minerale pigmenten en vulstoffen, aluminiumhydroxine, water, glycolether, additieven, conserveermiddel.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	<p><b>DAW NEDERLAND B.V.</b></p> <p>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00                  Fax: (+31) (0)33 247 50 12                  e-mail: info@dawnederland.nl</p> <p>Kijk ook op <a href="http://www.dawnederland.nl">www.dawnederland.nl</a></p>